



HA25B2011a		MURVOS	
CEMENTO	300 KG	TIPO DE CEMENTO	CEM I 32.5
AGUA	215 L	CLASE	Machado
POSICION FORMA	5.00	TAMANO MAXIMO SEGUN ABRAMS	20 mm
ADITIVOS		TIPO DE ACERO	B-500-S
CONSISTENCIA	Branda	ARMADURAS	500.0 Nmm2
DOCLIDAD	Varado	NIVEL	NORMAL
ASENTO C. DE ABRAMS	6.3 cm.	CLASE DE PROBETA	Ø 15x30
A LOS 7 DIAS Nmm2	16.3	EDAD DE ROTURA	28 Dias
RESISTENCIA COMPRESION	25.0	FRECUENCIA DE ENSAYOS	Nm1
		NUMERO DE PROBETA EN DISTINTAS MASAS/AS	n=2
		CONTROL DEL ACERO	NORMAL
AMBIENTE DE PROTECCION -IIa		RECURRIMIENTOS 35/70 mm.	
MINORACION MATERIALES		RECURRIMIENTOS CONTRA TERRENO 70mm.	
ACERO 1.15	PERMANENTES FAVORABLE	MAJORACION ACCIONES	1.35
HORMIGÓN 1.50	DESFAVORABLE	DESFAVORABLE	1.00
	FAVORABLE	FAVORABLE	1.50
	FAVORABLE	FAVORABLE	0.00

HA25P4011a		CANALIZACIONES Y ESPALDILLAJONES DEL HURRICUN EHEUR - UMBENI/AJALUM	
CEMENTO	398 KG	TIPO DE CEMENTO	CEM I 32.5
AGUA	175 L	CLASE	Machado
POSICION FORMA	5.88	TAMANO MAXIMO SEGUN ABRAMS	40 mm
ADITIVOS		TIPO DE ACERO	B500-S/00T
CONSISTENCIA	Platica	ARMADURAS	500.0 Nmm2
DOCLIDAD	Varado	NIVEL	Nm1
ASENTO C. DE ABRAMS	3.5 cm.	CLASE DE PROBETA	Ø 15x30
A LOS 7 DIAS Nmm2	16.3	EDAD DE ROTURA	28 Dias
RESISTENCIA COMPRESION	25.0	FRECUENCIA DE ENSAYOS	Nm1
		NUMERO DE PROBETA EN DISTINTAS MASAS/AS	n=2
		CONTROL DEL ACERO	NORMAL
AMBIENTE DE PROTECCION (Ib)		RECURRIMIENTOS 50mm.	
MINORACION MATERIALES		RECURRIMIENTOS CONTRA TERRENO 70mm.	
ACERO 1.15	PERMANENTES FAVORABLE	MAJORACION ACCIONES	1.35
HORMIGÓN 1.50	DESFAVORABLE	DESFAVORABLE	1.00
	FAVORABLE	FAVORABLE	1.50
	FAVORABLE	FAVORABLE	0.00

Periodos mínimos de desencofrado y desmoldado de elementos de hormigón armado			
Temperatura superficial del hormigón (C) *	≥ 24°	16°	8°
Encofrado vertical	9 horas	12 horas	18 horas
Losas	Fondo de encofrado	2 días	3 días
	Puntales	7 días	9 días
Vigas	Fondo de encofrado	7 días	9 días
	Puntales	10 días	13 días
		13 días	18 días
		18 días	28 días

PROYECTO DE FOSO EN PLANTA TRATAMIENTO DE RESIDUOS.
C. / MARJAETA, Nº 3 - PICASSENT 46220 (VALENCIA)

PROMOTOR : GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS, S.A.

Plano: PLANTA Y SECCIONES

TÉCNICO : Martín González Gómez.

C./Luis Bolinches, nº 23, pta. 28 - Tel 669 779 669 - VALENCIA 46023

FECHA : Febrero 2019

Escala: 1/100

02